

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ - DESCRIPTION

| | |
|--------------------------------------|---|
| Όνομασία - Original name : | Μαρφιλ - Cream Marfil |
| Υλικό - Material : | Ασβεστολιθικό - Limestone |
| Internet ID : | 1539 |
| Χώρα Προέλευσης - Country of origin: | Ισπανία |
| Χρώμα/Νερά - Colors/Patterns : | Μπεζ - Beige |
| Πληροφορίες - More Informations : | http://www.e-marmara.gr/p.marmara-crema-marfil.505313.html |

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΥΛΙΚΩΝ - TECHNICAL INFORMATION

ΟΡΥΚΤΟΛΟΓΙΚΗ ΣΥΣΤΑΣΗ/MINERALOGICAL COMP (% W)

| | | |
|----------------------|----------------------|-------------------|
| Ασβεστίτης / Calcite | Δολομίτης / Dolomite | Χαλαζίας / Quartz |
| n/a | n/a | n/a |

ΧΗΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ/CHEMICAL ANALYSIS (%)

| | | | | | | | | |
|-----|-----|------------------|------------------|--------------------------------|------------------|-------------------|-----|-----|
| CaO | MgO | SiO ₂ | FeO ₃ | Al ₂ O ₃ | K ₂ O | Na ₂ O | MnO | LOI |
| n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |

ΦΥΣΙΚΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ/PHYSICAL MECHANICAL PROPERTIES

| | | | | |
|-----------------------------|--------------------------|-------------|------|--------------------|
| Φαινόμενη Ειδική Πυκνότητα | Apparent Specific Weight | ASTM C- 97 | 2720 | kg/m ³ |
| Συντελεστής Υδαταπορρόφησης | Absorption Coefficient | ASTM C- 97 | 0,15 | %wt |
| Αντοχή σε θλίψη | Compressive Strenght | ASTM C- 170 | 1253 | kg/cm ² |
| Αντοχή σε κάμψη | Modulus of Rapture | ASTM C- 170 | 198 | kg/cm ² |
| Φθορά μετά απο τριβή | Abrasion Resistance | DIN52108 | 0,35 | mm |

Θέλετε να μάθετε περισσότερα για το μάρμαρο Κρέμα Μάρφιλ ;;; Ψάχνετε και για **τοποθέτηση μαρμάρων**;;; Καλέστε μας στο **210-6827496** και κάποιος αντιπρόσωπος μας θα χαρεί πολύ να σας εξυπηρετήσει... Επιπλέον σημαντική **ΕΚΠΤΩΣΗ** για παραγγελίες μαρμάρου άνω των 25 τετραγωνικών μέτρων σε μάρμαρο. Μάρμαρα Νικολάκη - Όριο μας η φαντασία σας.