

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ - DESCRIPTION

| | |
|--------------------------------------|---|
| Όνομασία - Original name : | Λιγουριό - Ligourio |
| Υλικό - Material : | Ασβεστολιθικό - Limestone |
| Internet ID : | 1526 |
| Χώρα Προέλευσης - Country of origin: | Ελλάδα |
| Χρώμα/Νερά - Colors/Patterns : | Μπεζ με κόκκινα νερά - Beige with red veins |
| Πληροφορίες - More Informations : | http://www.e-marmara.gr/p.Marmara-Ligourio.1060916.html |

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΥΛΙΚΩΝ - TECHNICAL INFORMATION

| ΟΡΥΚΤΟΛΟΓΙΚΗ ΣΥΣΤΑΣΗ/MINERALOGICAL COMP (% W) | | |
|---|----------------------|-------------------|
| Ασβεστίτης / Calcite | Δολομίτης / Dolomite | Χαλαζίας / Quartz |
| 96 | 3 | 1 |

| ΧΗΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ/CHEMICAL ANALYSIS (%) | | | | | | | | | |
|--------------------------------------|------|------------------|------------------|--------------------------------|------------------|-------------------|-----|------|--|
| CaO | MgO | SiO ₂ | FeO ₃ | Al ₂ O ₃ | K ₂ O | Na ₂ O | MnO | LOI | |
| 54 | 0,47 | 0,9 | 0,12 | 0,09 | 0,02 | 0,1 | 0 | 43,5 | |

| ΦΥΣΙΚΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ/PHYSICAL MECHANICAL PROPERTIES | | | | |
|--|--------------------------|-------------|------|-------------------|
| Φαινόμενη Ειδική Πυκνότητα | Apparent Specific Weight | ASTM C- 97 | 2754 | kg/m ³ |
| Συντελεστής Υδαταπορρόφησης | Absorption Coefficient | ASTM C- 97 | 0,11 | %wt |
| Αντοχή σε θλίψη | Compressive Strenght | ASTM C- 170 | 90 | MPa |
| Αντοχή σε κάμψη | Modulus of Rapture | ASTM C- 170 | 17 | MPa |
| Φθορά μετά απο τριβή | Abrasion Resistance | DIN52108 | 6,12 | mm |

Θέλετε να μάθετε περισσότερα για το μάρμαρο Λιγουριό;;; Ψάχνετε και για **τοποθέτηση μαρμάρων**;;; Καλέστε μας στο **210-6827496** και κάποιος αντιπρόσωπος μας θα χαρεί πολύ να σας εξυπηρετήσει... Επιπλέον σημαντική **ΕΚΠΤΩΣΗ** για παραγγελίες μαρμάρου άνω των 25 τετραγωνικών μέτρων σε μάρμαρο. Μάρμαρα Νικολάκη - Όριο μας η φαντασία σας.