

## ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ - DESCRIPTION

|                                      |   |
|--------------------------------------|---|
| Όνομασία - Original name :           | Τουρκίας -Marmara   |
| Υλικό - Material :                   | Ασβεστολιθικό - Limestone   |
| Internet ID :                        | 1540  |
| Χώρα Προέλευσης - Country of origin: | Τουρκία   |
| Χρώμα/Νερά - Colors/Patterns :       | Ημιλευκο - Semi white   |
| Πληροφορίες - More Informations :    | <a href="http://www.e-marmara.gr/p.marmara-Tourkias.400070.html">http://www.e-marmara.gr/p.marmara-Tourkias.400070.html</a> |

## ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΥΛΙΚΩΝ - TECHNICAL INFORMATION

### ΟΡΥΚΤΟΛΟΓΙΚΗ ΣΥΣΤΑΣΗ/MINERALOGICAL COMP (% W)

|                      |                      |                   |
|----------------------|----------------------|-------------------|
| Ασβεστίτης / Calcite | Δολομίτης / Dolomite | Χαλαζίας / Quartz |
| n/a                  | n/a                  | n/a               |

### ΧΗΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ/CHEMICAL ANALYSIS (%)

|       |      |                  |                  |                                |                  |                   |     |     |
|-------|------|------------------|------------------|--------------------------------|------------------|-------------------|-----|-----|
| CaO   | MgO  | SiO <sub>2</sub> | FeO <sub>3</sub> | Al <sub>2</sub> O <sub>3</sub> | K <sub>2</sub> O | Na <sub>2</sub> O | MnO | LOI |
| 54,97 | 0,81 | 0,01             | 0,14             | n/a                            | n/a              | n/a               | n/a | n/a |

### ΦΥΣΙΚΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ/PHYSICAL MECHANICAL PROPERTIES

|                             |                          |             |       |                    |
|-----------------------------|--------------------------|-------------|-------|--------------------|
| Φαινόμενη Ειδική Πυκνότητα  | Apparent Specific Weight | ASTM C- 97  | 2726  | kg/m <sup>3</sup>  |
| Συντελεστής Υδαταπορρόφησης | Absorption Coefficient   | ASTM C- 97  | 0,103 | %wt                |
| Αντοχή σε θλίψη             | Compressive Strenght     | ASTM C- 170 | 793   | kg/cm <sup>2</sup> |
| Αντοχή σε κάμψη             | Modulus of Rapture       | ASTM C- 170 |       | kg/cm <sup>2</sup> |
| Φθορά μετά απο τριβή        | Abrasion Resistance      | DIN52108    |       | mm                 |

Θέλετε να μάθετε περισσότερα για το μάρμαρο Τουρκίας;;; Ψάχνετε και για **τοποθέτηση μαρμάρων**;;; Καλέστε μας στο **210-6827496** και κάποιος αντιπρόσωπος μας θα χαρεί πολύ να σας εξυπηρετήσει... Επιπλέον σημαντική **ΕΚΠΤΩΣΗ** για παραγγελίες μαρμάρου άνω των 25 τετραγωνικών μέτρων σε μάρμαρο. Μάρμαρα Νικολάκη - Όριο μας η φαντασία σας.