

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ - DESCRIPTION

| | |
|--------------------------------------|---|
| Όνομασία - Original name : | Βώλακας - Volakas |
| Υλικό - Material : | Δολομίτικο - Dolomites |
| Internet ID : | 1516 |
| Χώρα Προέλευσης - Country of origin: | Ελλάδα |
| Χρώμα/Νερά - Colors/Patterns : | Λευκό συνεφάτο με γρι νερά - White with grey clouds |
| Πληροφορίες - More Informations : | http://www.e-marmara.gr/p.marmara-volakas.291877.html |

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΥΛΙΚΩΝ - TECHNICAL INFORMATION

ΟΡΥΚΤΟΛΟΓΙΚΗ ΣΥΣΤΑΣΗ/MINERALOGICAL COMP (% W)

| | | |
|----------------------|----------------------|-------------------|
| Ασβεστίτης / Calcite | Δολομίτης / Dolomite | Χαλαζίας / Quartz |
| 9 | 91 | 1 |

ΧΗΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ/CHEMICAL ANALYSIS (%)

| | | | | | | | | |
|-----|-----|------------------|------------------|--------------------------------|------------------|-------------------|------|------|
| CaO | MgO | SiO ₂ | FeO ₃ | Al ₂ O ₃ | K ₂ O | Na ₂ O | MnO | LOI |
| 32 | 19 | 0,2 | 0,05 | 0,05 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 46,8 |

ΦΥΣΙΚΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ/PHYSICAL MECHANICAL PROPERTIES

| | | | | |
|-----------------------------|--------------------------|-------------|------|-------------------|
| Φαινόμενη Ειδική Πυκνότητα | Apparent Specific Weight | ASTM C- 97 | 2825 | kg/m ³ |
| Συντελεστής Υδαταπορρόφησης | Absorption Coefficient | ASTM C- 97 | 0,19 | %wt |
| Αντοχή σε θλίψη | Compressive Strenght | ASTM C- 170 | 139 | MPa |
| Αντοχή σε κάμψη | Modulus of Rapture | ASTM C- 170 | 10 | MPa |
| Φθορά μετά απο τριβή | Abrasion Resistance | DIN52108 | 2,2 | mm |

Θέλετε να μάθετε περισσότερα για το μάρμαρο Βώλακας;;; Ψάχνετε και για **τοποθέτηση μαρμάρων**;;; Καλέστε μας στο **210-6827496** και κάποιος αντιπρόσωπος μας θα χαρεί πολύ να σας εξυπηρετήσει... Επιπλέον σημαντική **ΕΚΠΤΩΣΗ** για παραγγελίες μαρμάρου άνω των 25 τετραγωνικών μέτρων σε μάρμαρο. Μάρμαρα Νικολάκη - Όριο μας η φαντασία σας.